

Bona Classic

Techninių duomenų lapas

Klasikinė, šviesaus medžio išvaizda ir klasikinė formulė suteikia gerai paruoštą paviršių. Bona Prime Classic suteikia paviršiui lygumo ir sandarumo bei sumažina lentų šonų susiklijavimo riziką. Optimalios pritaikymo savybės. Tinkamas praktiškai visoms medžio rūšims. Negeltonuoja.

- Šviesios spalvos
- Elastinės savybės
- Aukštas sausosios medžiagos kiekis – lengva paruošti paviršių
- Negeltonuoja
- GreenGuard patvirtinta žema teršalų emisija.

Techniniai duomenys

Produkto tipas:	1 komp. vandens pagrindo akrilinis gruntas
Kietųjų dalelių kiekis:	Apytiksliai 35%
VOC:	Daugiausiai 30g/l
Skiedimas:	Jeigu reikia laikyti atidarytą pakuotę ilgesnį laiko tarpą, tuomet skiesti su Bona Retarder (4%).
Džiūvimo laikas:	1-2 valandos esant 20°C/60% R.H.
Įrankiai:	Bona volelis
Išėiga:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) sluoksniui
Saugumas:	Neklasifikuojama
Valymas:	Prieš plaunant vandeniu, nuvalykite produkto likučius nuo įrankių. Uždžiūvęs produktas nuvalomas acetonu.
Galiojimo laikas:	1 metai nuo pagaminimo datos neatidarytoje taroje.
Laikymas/ transportavimas:	Transportavimo ir laikymo metu temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5°C ir didesnė kaip +25°C.
Utilizacija:	Likučiai ir tuščia tara turi būti utilizuojami laikantis šalies įstatymų.
Tara:	10 x 1 litrai (50 dėžių paletėje) 3 x 5 litrai (44 dėžės paletėje)
Sertifikatai:	GreenGuard DIBt: saugus statybinis produktas. EN 13501-1; atsparumas ugniai

Paruošiamieji darbai

Užtikrinkite, kad grindys būtų kambario temperatūros. Paviršius turi būti nušlifluotas iki švaraus medžio. Išvalykite dulkes, alyvos likučius ir kitas pašalines medžiagas. Rekomenduojame galutinį šlifavimą atlikti su Bona Quattro ar Multi Disc.

Geriausios sąlygos naudojimui: 18-25°C ir 30-60% santykinė oro drėgmė. Esant aukštesnei temperatūrai ir žemesniam drėgnumui džiūvimo laikas trumpėja ir atvirkščiai. **Minimali oro temperatūra naudojimo metu: +13° C.**

Apdaila



Bona[®]

Bona Classic

Techninių duomenų lapas

Apdaila



Padengimas

Neapdirbta mediena:

- 1x Bona Prime Classic
- 1x Bona Lakas
- Lengvas šlifavimas 150 grubumo
- 1x Bona viršutinis sluoksniu (pasirinktinai pagal dėvėjimo intensyvumą)

Pastaba: Nerekomenduojame dengti daugiau nei dviem sluoksniais per dieną, kadangi mediena gali išbrinkti.

Naudojimas

1. Naudodami Bona volelį, padenkite gruntą tolygiai, vengiant produkto sancaupų. Medienos prisotinimas turi būti vienodas, kad išvengtumėte spalvos variacijų. Stenkitės išlaikyti "šlapius šonus", kad nebūtų persidubliavimų.
2. Leiskite išdžiūti ir padenkite 2-3 sluoksniais Bona vandeniniu laku, atitinkančiu dėvėjimo intensyvumo reikalavimus.

Pastaba: Dėl savo elastingumo Prime Classic nėra šlifuojamas. Prieš šlifavimą padenkite vienu lako sluoksniu, tam, kad sumažinti šlifavimo priemonės grubumą.

Priežiūra

Bona Prime Classic neturi būti naudojamas kaip viršutinis sluoksniu medienos grindims.

Pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mūsų žiniomis ir nėra baigtinė. Vartotojas atsakingas už produkto naudojimą pagal paskirtį, pagal rekomenduojamą medienos rūšį ir grindų būklę prieš naudojimą. Bona garantuoja tik už produktą. Produkto pritaikymo sėkmingumo Bona nekontroliuoja. Jeigu abejojate, atlikite preliminarų testą arba susisiekite su bona technine tarnyba. Prieš naudojant šį produktą vartotojas privalo perskaityti visą informaciją esančią etiketėje ir saugos duomenų lapuose

Bona[®]