

Bona Traffic HD

Techninių duomenų lapas

Tvirčiausias ir greičiausiai džiūstantis lakas pasaulyje, skirtas medinėms intensyviai eksploatuojamoms grindims, kuriomis galima vaikščioti jau po 12 valandų. Naudojamas viešbučiuose, restoranuose, oro uostuose ir vietose, kur darbų laikas yra svarbus. Vandens pagrindo, minimalaus kvapo ir su mažu tirpiklių kiekiu. Skaidrus, negeltoninantis medienos.

- ypatingai greitas džiūvimo laikas ir ilgaamžiškumas;
- pilnas sukietėjimas po 12 valandų;
- lengvas ir saugus naudojimas;
- kvapas minimalus;
- GreenGuard patvirtinta žema teršalų emisija. Rekomenduojama mokykloms ir darželiams;
- EC1R^{Plus} žemos teršalų emisijos klasifikacija (atitinka pačius griežčiausius pramoninių patalpų teršalų emisijos standartus);
- mažas tirpiklių kiekis (VOC), <5%.

Techniniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Produkto tipas: | 2 komponentų vandens pagrindo poliuretalinis lakas |
| Kietųjų dalelių kiekis: | 32% |
| VOC: | Maksimaliai 52 g/l (įskaitant kietiklį) |
| Atsparumas nusidėvėjimui: | 1-2 mg/100 apsisukimų (SIS 923509) |
| Blizgumas (prie 60°): | Pusiau matinis 40%, Matinis 20%, Extra Matinis 11% |
| Sumaišymas: | 1 dalis Traffic HD kietiklio /1 litras Traffic HD (8 %) |
| Sunaudojimo laikas: | 4 valandos esant 20°C (jeigu šilčiau - trumpiau) |
| Skiedimas: | Norint prailginti džiūvimo laiką atidarytoje taroje, laką galima atskiesti su 4 % Bona Retarder |
| Džiūvimo laikas: | - paruošta šlifavimui/dengimui: 2-3 valandos * - normalus naudojimas: 12 valandų * - pilnas sukietėjimas: 3 dienos* <i>* esant normalioms klimato sąlygoms, 20 °C/60% R.H.</i> |
| Įrankiai: | Bona volelis |
| Išėiga: | 1 l / 8-10 m ² (120-100 g/m ²) sluoksniui |
| Saugumas: | Lakas: neklasifikuojama Kietiklis: klasifikuojama (žiūrėti saugos duomenų lapą) |
| Valymas: | Prieš plaunant vandeniu, nuvalykite lako likučius nuo įrankių Uždžiūvęs lakas nuvalomas acetonu |
| Galiojimo laikas: | 1 metai nuo pagaminimo datos neatidarytoje taroje |
| Laikymas/ transportavimas: | Transportavimo ir laikymo metu temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5°C ir didesnė kaip +25°C |
| Utilizacija: | Likučiai ir tuščia tara turi būti utilizuojami laikantis šalies įstatymų |
| Tara: | 3 x 4.95 litrai su kietikliu (36 dėžės paletėje) |
| Sertifikatai: | GreenGuard Gold EMICODE; klasė EC1R ^{PLUS} DIBt; saugus statybinis produktas EN 14904:2006; patvirtintas trinties atitikmuo sporto salių grindims DIN 18032:2; patvirtintas trinties atitikmuo sporto salės grindims EN 13501-1; atsparumas ugniai. |

Apdaila



Bona Traffic HD

Techninių duomenų lapas

Apdaila



Paruošiamieji darbai

Prieš lakuojant, paviršių turite padengti Bona gruntu. Įsitinkite, kad grindys yra kambario temperatūros, nušifuotos ir nuo jų nuvalytos dulės, alyvos likučiai ir kitos pašalinės medžiagos. Lakas taip pat turi būti kambario temperatūros. Įstatykite filtrą ir gerai suplakite prieš naudojimą.

Geriausios sąlygos naudojimui: 18-25°C ir 30-60% santykinė oro drėgmė. Esant aukštesnei temperatūrai ir žemesniam drėgnumui džiūvimo laikas trumpėja ir atvirkščiai.
Minimali oro temperatūra naudojimo metu: +13° C.

Lakuotų grindų paruošimas

Bona Traffic HD turi labai gerą sukibimą su gamykliniu laku ar perlakuotomis grindimis, bet prieš padengiant laku, paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas ir nušifuotas.

Padengimas

Neapdirbta mediena:

- 1x Bona Primer arba Bona Craft Oil 2K
- 2x Bona Traffic HD

Perlakavimas:

- Valymas ir kruopštus šlifavimas
- 1-2x Bona Traffic HD

Pastaba: Nerekomenduojame dengti daugiau nei dviem sluoksniais per dieną, kadangi mediena gali išbrinkti. Užtikrinkite gerą ventilaciją džiūvimo laiką. Prastos džiūvimo sąlygos gali pabloginti sukibimą.

Naudojimas

1. Sukratykite Traffic HD pakuotę ir supilkite vieną buteliuką Traffic HD kietiklio. Mišinį plakite 1 minutę ir įstatykite pridedamą filtrą. Jeigu maišote mažesnę kiekį, tuomet į atskirą indą įpilkite reikiamą kiekį lako. 1 litras lako atitinka vieną dalį kietiklio. 2 litrai – 2 dalis, ir t.t. Mišinys turi būti sunaudotas iš karto arba ne vėliau kaip per 4 valandas.
2. Tepkite laką Bona voleliu. Atsargiai tepkite pakaitomis skersai ir medienos pluošto kryptimi, taip išvengsite produkto sancaupų. Stenkitės išlaikyti "šlapius šonus", kad nebūtų susidubliavimų. Prieš tepant kitą sluoksnį leiskite išdžiūti. Numatykite šiek tiek ilgesnį džiūvimo laiką kiekvienam užteptam sluoksniui.
3. Jeigu reikia, atlikite tarpinį šlifavimą naudojant tinklę arba Bona švitro su 150 grubumo sparneliais (arba smulkesniais) sistema. Prieš galutinį lako sluoksnį pašalinkite dulkes. **Pastaba:** jeigu ankstesnis lako sluoksnis džiūvo ilgiau nei 24 valandas, tuomet tarpinis šlifavimas yra būtinas.

Ant grindų lengvai vaikščioti galima po 8 valandų po paskutinio lakavimo, o pilnai naudoti po 12 valandų. Tiesti kilimus bei dėti sunkius daiktus galima praėjus 3 paroms po lakavimo. Taip pat tuo metu venkite drėgno grindų valymo. **Pastaba:** Jeigu Traffic HD buvo naudojamas kartu su Bona Prime Deep ir Bona Create, tuomet kilimus kloti galima tik praėjus 1 savaitei nuo galutinio lakavimo.

Bona®

Bona Traffic HD

Techninių duomenų lapas

Apdaila



Priežiūra

Valykite grindis mikropluošto audeklu su Bona Cleaner arba Bona Wood Floor Cleaner. Grindis prižiūrėti bus lengviau, jeigu jas padengsite papildomais lako sluoksniais. Grindų atnaujinimui periodiškai naudokite Bona Wood Floor Refresher arba Bona Freshen Up. Šios priemonės atnaujina padėvėtas grindis, taip pat jų naudojimas suteikia galimybę perlakuoti grindis nešlifuojant jų iki gryno medžio.

Išsamias techninės priežiūros instrukcijas rasite www.bona.com/floorcare

Pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mūsų žiniomis ir nėra baigtinė. Vartotojas atsakingas už produkto naudojimą pagal paskirtį, pagal rekomenduojamą medienos rūšį ir grindų būklę prieš naudojimą. Bona garantuoja tik už produktą. Produkto pritaikymo sėkmingumo Bona nekontroliuoja. Jeigu abejojate, atlikite preliminarų testą arba susisiekite su bona technine tarnyba. Prieš naudojant šį produktą vartotojas privalo perskaityti visą informaciją esančią etiketėje ir saugos duomenų lapuose.

Bona[®]